

令和 6 年度

北海道農業土木工事
農業土木工事共通仕様書
の訂正（第 2 回）

第 2 章 材料仕様書

正 誤 表 （ 第 2 回 ）																																																																																									
正										誤										備 考																																																																					
第 2 章 材料仕様書																														第 2 章 材料仕様書																														字句の改正（訂正）																													
第 1 節 適 用																														第 1 節 適 用																																																											
2－1－1 適 用																														2－1－1 適 用																																																											
【省略】																														【省略】																																																											
第 10 節 瀝青材料																														第 10 節 瀝青材料																																																											
2－10－1 一般瀝青材料																														2－10－1 一般瀝青材料																																																											
1 舗装用石油アスファルトは、2－5－6 安定材の表 2－5－6－1 の規格に適合するものとする。																														1 舗装用石油アスファルトは、2－5－6 安定材の表 2－5－6－1 の規格に適合するものとする。																																																											
2 ポリマー改質アスファルトの性状は、表 2－10－1－1 の規格に適合するものとする。																														2 ポリマー改質アスファルトの性状は、表 2－10－1－1 の規格に適合するものとする。																																																											
なお、受注者は、プラントミックスタイプを使用する場合、あらかじめ使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表 2－10－1－1 に示す値に適合していることを施工前に確認しなければならない。																														なお、受注者は、プラントミックスタイプを使用する場合、あらかじめ使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表 2－10－1－1 に示す値に適合していることを施工前に確認しなければならない。																																																											
表 2－10－1－1 ポリマー改質アスファルトの標準的性状																														表 2－10－1－1 ポリマー改質アスファルトの標準的性状																																																											
項 目		種 類		I 型	II 型	III 型		H 型																																																																																	
		付加記号				III 型-W III 型-WF		H 型-F																																																																																	
軟化点		℃		50.0 以上	56.0 以上	70.0 以上		80.0 以上																																																																																	
伸度	(7℃) cm		30 以上	—	—		—	—																																																																																	
	(15℃) cm		—	30 以上	50 以上		50 以上	—																																																																																	
タフネス (25℃)		N・m		5.0 以上	8.0 以上	16 以上		20 以上	—																																																																																
テナシティ (25℃)		N・m		2.5 以上	4.0 以上	—		—	—																																																																																
粗骨材の剥離面積率		%		—	—	—	5 以下	—	—																																																																																
フラス脆化点		℃		—	—	—	—	－12 以下	－12 以下																																																																																
曲げ仕事量 (-20℃)		kPa		—	—	—	—	—	400 以上																																																																																
曲げスティフネス (-20℃)		MPa		—	—	—	—	—	100 以下																																																																																
針入度 (25℃)		1／10 mm		40 以上																																																																																					
薄膜加熱質量変化率		%		0.6 以下																																																																																					
薄膜加熱後の針入度残留率%				65 以上																																																																																					
引火点		℃		260 以上																																																																																					
密度 (15℃)		g／cm ³		試験表に付記																																																																																					
最適混合温度		℃		試験表に付記																																																																																					
最適締固め温度		℃		試験表に付記																																																																																					
付加記号の略字 W：耐水性 (Water resistance) F：可撓性 (Flexibility)										付加記号の略字 W：耐水性 (Water resistance) F：可撓性 (Flexibility)																																																																															
【省略】										【省略】																																																																															